

# Доска профилированная, строганная по стандарту DIN 68126

Профильный размер поперечного сечения -12,5x96 мм

Облицовочный (номинальный) размер поперечного сечения – 10x88 мм

## Нормы ограничения пороков.

№	Пороки	Сорт «А»	Сорт «В»
1	Сучки	<i>Не допускается:</i> выпавшие сучки диаметром свыше 5 мм	
		<i>Допускается:</i> здоровые прочно сросшиеся сучки; маленькие черные и с черной каемкой сучки (до 20 мм), по крайней мере, прочно сросшиеся с одной стороны до половины; отдельные маленькие выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках, а также малые отколы на кромке, если это не ухудшает кладку досок.	<i>Допускается:</i> малые (до 20 мм) выпавшие и более крупные отколоты сучки
2	Трещины	<i>Не допускается:</i> проходящие по всему расстоянию трещины.	
		<i>Допускается:</i> конечные трещины длиной до величины ширины доски и тонкие трещины.	<i>Допускается:</i> более крупные проходящие по всему расстоянию трещины длиной до 300 мм в направлении волокон.
3	Трубчатая сердцевина	<i>Не допускается:</i> более крупная трубчатая сердцевина	
		<i>Допускается:</i> у 20% количества - легкая трубчатая сердцевина длиной макс. Половины длины доски.	<i>Допускается:</i> без ограничения
4	Кренивая древесина (крен, косослой)	<i>Допускается:</i> крен и легкий косослой в небольшом объеме, если это не ухудшает стабильность.	<i>Допускается:</i> если возможна укладка
5	Смоляные кармашки	<i>Допускается:</i> отдельные смоляные кармашки с поверхностью до 2,5 кв.см. (макс. два смоляных кармашка на 1,5 пог.м. длины доски)	<i>Допускается:</i> без ограничения
5	Засмоляные участки сосны	<i>Допускается:</i> слегка засмоляные участки у макс. 10%	<i>Допускается:</i> без ограничения
6	Прорость	<i>Не допускается:</i> большая прорость, если длиннее, чем половина ширины доски	
			<i>Допускается:</i> без ограничения
7	Поражение насекомыми	<i>Не допускается.</i>	
			<i>Допускается:</i> отдельные места, до 5% от количества
8	Гниль	<i>Не допускается:</i> красная, коричневая, голубая	<i>Не допускается:</i> красная, голубая, коричневая
9	Изменение окраски		<i>Не допускается:</i> партии, преимущественно с синевой
		<i>Допускается:</i> незначительные изменения окраски (до 10% поверхности) при 10% количества	<i>Допускается:</i> выцветание и прочные цветные полосы
10	Обработка	<i>Допускается:</i> отдельные незначительные дефекты строжки, места с прорезью, обзол на нижней стороне паза профильной доски при общей длине более 500 мм, при этом обзол не должен ослаблять гребень	<i>Допускается:</i> дефекты строжки, при которых возможна укладка, места с прорезью, обзол не влияющий на укладку и стабильность